



ラクットF 上塗り (60,90分)

規格

- 8kg入
- ボード色
- 焼き石膏をベースとし、無機充填材、合成樹脂、防カビ剤等を使用
- 硬化型

特徴

- 混水量 粉8kgに対して水4.0~4.8ℓ
- 施工面積 約150㎡/8kg(塗り厚0.5mmの場合) 従来の10kg入と同等の施行面積
- 伸びが良い
- パテ塗りの際、手首への負担が少ない(軽い)
- クロスとの接着性が良い
- 防カビ性
- 0508002 F ☆☆☆☆



ラクットB 下塗り (60,90分)

規格

- 8kg入
- ボード色
- 焼き石膏をベースとし、無機充填材、合成樹脂、防カビ剤等を使用
- 硬化型

特徴

- 混水量 粉8kgに対して水3.6~4.4ℓ
- 施工面積 約150㎡/8kg(塗り厚0.5mmの場合)
- 肉ヤセが少ない
- パテ塗りの際、手首への負担が少ない(軽い)
- へら運びがしやすい
- 防カビ性
- 0508001 F ☆☆☆☆

特約店

発売元



株式会社 センコーウォールパーツ

〒454-0027 名古屋市中川区広川町4丁目1-22
TEL (052) 351-2630(代)
FAX (052) 353-8618